



Fosroc® Concure WB

Vand-/voksbaseret curingmembran

Anvendelsesområde

Concure WB frembringer en midlertidig hinde på betonoverfladen, som forhindrer vandfordampning og sikrer et tilfredsstillende hærdningsforløb af betonoverfladen.

Concure WB anvendes fortrinsvis på betonoverflader, som ikke skal viderebehandles med pudslag eller maling. Overflader, som er behandlet med **Concure WB**, kan ikke overfladebehandles, medmindre **Concure WB**-filmen fjernes, se under punktet viderebehandling.

Fordele

- Eliminere risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind
- Høj effektivitet - forhindrer vandfordampning fra de frie flader
- Sikrer optimal hærdningsforløb af betonoverfladen og dermed undgår porøse, støvende overflader
- Let at påføre

Beskrivelse

Concure WB er en hvid, vand-/voksbaseret emulsion med lav viskositet, som er sprøjtbar.

Når **Concure WB** kommer i berøring med betonoverfladen, dannes en film, der forhindrer vandfordampning og dermed udtørring. I færdigblandet beton bevares dermed muligheden for hærdningsprocessens normale forløb, svindrevner minimeres, og betonen kan udvikle den forventede kvalitet.

Concure WB danner en hvidlig overflade på betonen når den påføres, således at det er muligt at kontrollere, hvor behandlingen er foretaget. Den hvidlige farve forsvinder efter nogle timer.

Egenskaber

Farve	: Hvid (flydende)
	: Klar (film)
Aktive komponenter	: Voks
Densitet	: 0.98 kg/ltr. v/+20°C
Viskositet	: 8-15 cP

Begrænsninger

- Anvend ikke **Concure WB**, når temperaturen i omgivelserne er +5°C og derunder.

Udførelse

Concure WB er sprøjtbar, men kan også påføres med blød kost eller rulle.

Concure WB skal påføres snarest muligt efter betonoverfladen er fri for overfladevand. Sprøjtedyser holdes i en afstand af ca. 45 cm fra betonoverfladen, og føres frem og tilbage for at sikre en ensartet overfladedækning. Sprøjtetrykket må holdes konstant for at opnå det bedste resultat. Lodrette flader skal fugtes med vand før påsprøjtning af **Concure WB** for at undgå absorbering.



Overflader, hvor der er påført **Concure WB**, skal beskyttes mod regn i de første timer efter påføring.

Dosering

Som standard dosering anbefales 160-270 ml/m² (4-6 m²/ltr.).

Nedbrydning af membranen

Membranen nedbrydes gradvist af vejrliget, varighed afhængig af lagtykkelse.

Viderebehandling

Ved evt. viderebehandling med pudslag eller maling, skal **Concure WB** fjernes mekanisk, f.eks. ved højtryksrensning med egnet afrensningsmiddel eller sandblæsning, for at sikre god vedhæftning.

Rengøring

Concure WB fjernes fra sprøjteudstyr og værktøj med rent vand straks efter brug. Sprøjtedyser, hvori **Concure WB** er udtørret, rengøres med f.eks. mineralisk terpentin. Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk.

Emballage og rækkeevne

Concure WB leveres dunke á 5 liter, 15 liter og tromler á 200 liter.

1 liter **Concure WB** rækker 4-6 m².

Opbevaring

Concure WB har en lagerholdbarhed på minimum 12 måneder i uåbnet originalemballage. Opbevares bedst mellem +4°C til +35°C.

Undgå frost, for høje temperaturer samt direkte sollys.

Dunke og tromler bør holdes tæt tillukket for at undgå for-dampning.

Forholdsregler

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.fosroc.com eller tlf.nr. +45 74 84 88 84.

Standarder

Concure WB opfylder kravene til 75% tilbageholdelse af vand (afprøvet efter ASTM C156. Målt effektivitet : ca. 93%).

Fosroc® Concure WB



Fosroc A/S

Industriparken 27, Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Fosroc A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Fosroc A/S straks kontaktes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

telefon:
+45 74 84 88 84

fax:
+45 74 84 88 33

e-mail:
fosroc.dk@fosroc.com