

Vegetabilisk, vattenbaserad formolja

Användningsområde

Auramol Bio W35 bildar en tillfällig hinna på ytor av trä, konstmaterial, metall m.m., vilket förhindrar att betong/murbruk bränner fast på blandare, betongkanoner, delar på terbjalar m.m.

Kan även användas som formsläppmedel vid betonggjutning. Ger en snabb, ren och enkel avformning. Lämplig för både tunga och/eller lätta betongelement.

Nya, obehandlade träytor måste i vissa fall behandlas fler gånger.

Vid användning på stålformar som är nya och stålformar som har behandlats med en annan typ av formolja uppnår **Auramol Bio W35** full effekt först när formen har använts 3-8 gånger.

Auramol Bio W35 får inte blandas med andra produkter, däribland vatten.

Fördelar

- Biologiskt lätt nedbrytbar
- Bildar en tunn och jämn hinna på ytan, vilket säkerställer optimalt släpp
- Ingen påbyggnad på ytor
- Enkel att applicera med spruta
- Kan användas såväl utomhus som inomhus
- Innehåller inte koloxider
- Förhindrar korrosion av stålramar
- Luktfri

Beskrivning

Auramol Bio W35 är en vitaktig, särskilt framställd emulsion baserad på vegetabiliska oljor med låg viskositet, som levereras färdig för användning.

Auramol Bio W35 innehåller dessutom korrosionsinhibitorer som säkerställer tillräckligt skydd av stålytor mot eventuell rostbildning under en normal användningstid.

När **Auramol Bio W35** kommer i kontakt med formytan skapas en tunn och jämn film som ger den behandlade ytan optimala släppegenskaper.

Egenskaper

Utseende	: Vitaktig, tunnflytande vätska
Aktiva komponenter	: Vegetabiliska oljor
Densitet	: Ca. 0.98 kg/ltr. v/+20°C
Viskositet	: Ca. 300 mPa · s v/+20°C
pH-värde	: Ca. 8
GISCODE	: BTM15

Begränsningar

- Applicera inte **Auramol Bio W35** när ytans temperatur understiger +5°C.

Utförande

Auramol Bio W35 appliceras med pensel, svamp, formoljeroller eller spruta, t.ex. en FerroX-spruta. Vid sprutning ska appliceringen utföras kontinuerligt. Bästa resultatet vid sprutning uppnås vid applicering på 4-6 bar.

Auramol Bio W35 appliceras i ett tunt och jämnt skikt som ska täcka hela formens yta. Icke-sugande ytor avslutas med avtorkning.

Vid överdosering finns det risk för missfärgning eller ojämnheter på ytan. Var särskilt uppmärksam vid böjda, välvda ytor, där det är extra viktigt att appliceringen görs i ett tunt och jämnt skikt. Överskjutande formolja avlägsnas före gjutning.

Dosering

Som standarddosering rekommenderas 25-40 ml per m². 1 liter räcker alltså till 25-40 m².

Vidarebehandling

Vid ev. vidarebehandling med putsning eller målning kan det vara nödvändigt att avlägsna **Auramol Bio W35** mekaniskt, t.ex. med högtryckstvätt med lämpligt rengöringsmedel eller sandblästring, för att säkerställa god vidhäftning.

Rengöring

Sprututrusning m.m. rengörs med vatten efter användning.

Förpackningar och åtgång

Auramol Bio W35 levereras i plastdunkar med 15 liter, tunnor med 200 liter och containrar med 1000 liter.

1 liter **Auramol Bio W35** räcker till 25-40 m², beroende på underlagets struktur och sugförmåga.

Förvaring och hållbarhet

Vid temperaturer på +5°C till +30°C i oöppnat originalembalage har **Auramol Bio W35** en hållbarhet på upp till 9 månader från tillverkningsdatum.

Förpackningen bör hållas tätt försluten för att undvika avdunstning.

Försiktighetsåtgärder

Säkerhetsdatablad kan beställas på www.fosroc.com eller via tel. +45 74 84 88 84.

Fosroc® Auramol Bio W35



Fosroc A/S
Industriparken 27
Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

Förbehåll

Teknisk information och arbetsanvisningar ges av Fosroc A/S med syfte att hjälpa användaren till det bästa möjliga resultatet - både praktiskt och ekonomiskt. Våra anvisningar är baserade på många års erfarenhet samt på nutida kunskap. Eftersom arbetsförhållanden hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte ta på oss ansvar för de resultat som användaren uppnår vid användning av produkten. Det är alltid användarens ansvar att utföra de åtgärder som är nödvändiga för att under dennes förhållanden följa gällande regler. Om det uppstår tvivel beträffande produktens egenskaper eller användning ska Fosroc A/S omedelbart kontaktas. I övrigt hänvisar vi till våra generella försäljnings- och leveransvillkor.

telefon:
+45 74 84 88 84

email:
fosroc.dk@fosroc.com

 Fosroc Denmark