



Pieri® Cire C-32/C-52/C-42

(f.d. CIROXI / CIROXI S / CIROXI C)

Flytande släppvax för arkitektonisk betong

BESKRIVNING

Ger ett lätt släpp och utmärkt ytfinish för grå eller vita betong-element som är avsedda att förbli obehandlade och vara en viktig del av byggnadens arkitektur.

Efter att lösningsmedlet avdunstat lämnar Pieri® Cire C-32 en tunn vaxfilm på gjutformens yta vilket möjliggör en perfekt gjutning och en lyckad delning mellan form och betong vid avformningen.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

- När en jämn, homogen och porfri yta eftersträvas.
- Kan appliceras på olika typer av formar: metall, lackerat eller obehandlat trä, polyester eller polystyren.

Finns även som Pieri® Cire C-52 för speciellt svåra och komplexa gjutapplikationer. Pieri® Cire C-42 är lämplig när en mycket snabb filmbildning krävs (stängda formar, gjut formar av elastomer etc.).

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Sprayas på en ren form med en yttäckning om cirka 30 m²/liter. En torktid om 15-20 minuter erfordras innan betongen kan fyllas i. Pieri® Cire C-42 har en avsevärt kortare torktid.

TEKNISK SPECIFIKATION

- Ljusgul lösning
- Påverkas inte av frost
- Fryspunkt: < -25°C

	Pieri® Cire C-32	Pieri® Cire C-52	Pieri® Cire C-42
Densitet (kg/dm ³)	0.81 ± 0.02	0.82 ± 0.02	0.80 ± 0.02
Flampunkt (Setaflash)	52°C	52°C	0°C
Viskositet 20°C cSt ISO 2431	8 - 12 cSt	8 - 12 cSt	< 7 cSt
Viskositet 40°C cSt ISO 2431	7 - 9 cSt	7 - 9 cSt	< 7 cSt
Rekommenderat Pieri munstycke	X 10 eller standard	X 10 eller standard	X 5 eller X 8

Påverkar inte vidhäftning för gipsbeläggningar, grovputs eller färger. CEBTP Testrapport nr 92 DPO 280 (A).

LAGRING

5 år i obruten originalförpackning. Skyddas från öppen flamma.

FÖRPACKNING

25 liter fat
220 liter fat
1000 liter tank

ARBETARSKYDD

Brandfarligt. Rökning är inte tillåten vid arbete med produkten. Hälsoskadlig vid förtäring. Rekommenderat brandsläckningsmedel: pulver, skum eller koldioxid. För mer information, se vårt säkerhetsdatablad.

TRANSPORT / ADR

	Pieri® Cire C-32	Pieri® Cire C-52	Pieri® Cire C-42
Klass	3	3	3
UN nr	1268	1268	1993



Besök vår hemsida på internet: www.graceconstruction.com

Grace Construction Products Berga Allé 1 D, 254 52 HELSINGBORG

Pieri är ett registrerat varumärke av W.R. Grace & Co.-Conn.

Vi hoppas informationen är till er nytta. All information är baserad på vår bästa kunskap och stämmer överens med våra data/tester. Informationen är till för användning i er egen utvärdering och undersökning. Vi kan dock inte garantera era resultat. Var vänlig och läs all information, rekommenderingar och förslag ihop med våra försäljningsvillkor, vilka gäller samliga våra produkter. *Inte någon del av informationen, rekommendationerna eller förslagen kan användas om det medför varumärkes- eller patentintrång.