

Pieri® Curing TP 2002

Vattenbaserad emulsionshärdare

Beskrivning

Pieri® Curing TP 2002 är en högeffektiv membranhärdare som skyddar färska betongytor från tidig avdunstning av vattnet under härdningsförloppet. Produkten är en en-skikts applikation som sprayas på. Pieri Curing TP 2002 minskar sprickbildning och dammbildning undviks. Produkten ger ökat nötningsmotstånd, minskad porbildning och förbättrad hållbarhet. Den är användarvänlig, luktfri och oklassad.

Applikationsområden

Lösningens snabba dispergering vid kontakt med färskgjutet betong gör att en jämn och täckande film bildas, vilket verkar hindrande för avdunstningen. Detta gör att cement/vattenhalten förblir normal tills dess att betongen härdar fullständigt.

Produkten kan användas på:

- vägelement av betong
- markbetong
- industrigolv
- socklar
- stödmurar

Produkten uppfyller fransk standard för membranhärdare NF P 18-37.

Användningsmetod

Pieri Curing TP 2002 är en bruksfärdig lösning. Skaka behållaren kraftigt före användning. Produkten är därefter klar att användas. Applicera genom att spraya på den färska betongytan. Pieri Curing TP 2002 kommer att brytas ner genom avnötning vid gång- eller biltrafik. För ytor som skall efterbehandlas eller repareras, måste Pieri Curing TP 2002 avlägsnas antingen mekaniskt eller genom högtryckstvätt med kallt vatten och ett alkaliskt tvättmedel (Pieri® Cleaner Sol Reno eller motsv.) följt av en högtryckssköljning. Detta förfarande måste även tillämpas på behandlade ytor där rester av Pieri Curing TP 2002 inte haft tid att brytas ner, ca. två månader.

Vi rekommenderar att Pieri Curing TP 2002 inte används på formgjuten betong med vertikal eller vinklad placering. Den kan dock ge extra skydd mot uttorkning på ytor av färsk avformad betong. Förtester ska utföras när estetiska beaktanden är viktiga, exempelvis för färgad betong. I dessa sammanhang rekommenderar vi Pieri® Curing Easy Cure.


Rengör alltid applikationsutrustning med vatten innan lösningen härdar eftersom den annars måste rengöras med lösningsmedel.

Den normala dosen är 150–250 g/m² och vi rekommenderar max dosering. Rekommenderat Pieri® munstycke: X10 eller X18.

Enriching Lives, *Everywhere*.™

Produktfördelar

- Ger nygjuten betong ett skydd mot tidig avdunstning
- Förstärker nötningsmotståndet
- Minskar porbildning
- Minskar sprickbildning
- Minskar dammbildning
- Luktfri
- Fri från lösningsmedel



Egenskapsvärden för Pieri® Curing TP 2002

	EGENSKAP	VÄRDE	METOD
Deklarerade egenskaper	Utseende	Vitaktig lösning	Okulärt
	Densitet vid 20°C	0,94 ±0,02 g/dm ³	ISO 758
	Lösningsmedelshalt	Fri från lösningsmedel	
	pH-värde	7,5 ±1	ISO 4316
	Viskositet vid 20°C	1,20 ±20 sek	ISO Cup 2431 nr3
	Viskositet vid 20°C	200–400 cPois	Brookfield spindel nr 3, 60 rpm
	Frys punkt	0°C	

Överdoser

Överdoser eller sprutning av dubbellager kan ge mörka blåsiga fläckar. Dessa fläckar försvinner inom ett par veckors tid.

Åtgång

Pieri Curing TP 2002 har en täckförmåga om 4–7 m²/liter (150 till 250 g/m²).

Miljö och säkerhet

Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm. MSDS kan hämtas från vår webbplats.

Produkten är registrerad i kemikalieinspektionens produktregister. Samtliga ingående ämnen är registrerade i REACH.

Transport

Produkten är ej transportklassad.

Förpackning och lagring

- Fat om 25 liter
- Fat om 220 liter
- Tank om 1000 liter
- 1 år i oöppnad förpackning

Undvik platser med värme och frost. Lagras på spilltråg. Frusen produkt återfår egenskaperna efter upptining och omrörning.

Repa

Grace är anslutet till REPA för återvinning av tomemballage. Kontakta ditt närmaste REPA-anslutna återvinningsföretag för återvinning.

Pieri® Curing TP 2002 – April 2015

www.graceconstruction.com

Grace AB, Berga Allé 1 D, 254 52 HELSINGBORG. Växel: 042-16 78 00 Telefax: 042-16 78 05

Pieri är ett registrerat varumärke av W.R. Grace & Co.-Conn. Vi hoppas informationen är till er nytta. All information är baserad på vår bästa kunskap och stämmer överens med våra data/tester. Informationen är till för användning i er egen utvärdering och undersökning. Vi kan dock inte garantera era resultat. Var vänlig och läs all information, rekommendationer och förslag ihop med våra försäljningsvillkor, vilka gäller samtliga våra produkter. Inte någon del av informationen, rekommendationerna eller förslagen kan användas om det medför varumärkes- eller patentintrång.

Copyright 2015. W.R. Grace & Co.-Conn.

GRACE

Enriching Lives, *Everywhere.*™